



ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO ACABADO

EPA 011

Revisão:
03

Data:
27/08/18

Página:
1/1

RESIDHERE DV 115 SM

Resina de colofônia modificada especialmente desenvolvida para demarcação viária.

INSPEÇÕES / VERIFICAÇÕES

Características	UN	Especificações/Tolerância	Método de análise
Cor Gardner	-	7 máx.	ML SC 006
Índice de acidez	mgKOH/g	20 – 30	ML SC 001
Ponto de amolecimento (Anel e Bola)	°C	110– 120	ML SC 002
Viscosidade Gardner-Holdt (25°C)	-	A mín.	ML SC 007
Solubilidade	-	–	-
*Álcoois	-	Solúvel	ML SC 012
*Alifáticos	-	Insolúvel	ML SC 012
*Aromáticos	-	Solúvel	ML SC 012
*Acetatos	-	Solúvel	ML SC 012

* Parâmetros analisados esporadicamente, servem apenas de referência e não caracterizam o produto, devendo ser apontado pelo cliente a exigência para confirmação do pedido.

APLICAÇÕES

- Esmalte sintético, tintas flexográficas e tintas para demarcação viária.

BENEFÍCIOS

- Rápida secagem;
- Alto brilho;
- Boa dureza;
- Compatível com óleos vegetais e resinas alquídicas.

FORNECIMENTO

Tipo de Embalagem	Quantidade por embalagem	Validade
Escamas	---	---
Sacos de papel Kraft, multifoliados	25 kg	12 meses

CUIDADOS

Para prevenção de acidentes e impactos ao meio ambiente, consultar a FISPQ do produto.



Solicitamos aos nossos clientes que testem nossos produtos antes de usá-los em escala industrial. Não assumimos quaisquer responsabilidades ou garantias, explícitas ou implícitas, decorrentes de manuseio, uso e armazenamento inadequado. Não nos responsabilizamos por produtos revalidados após o prazo de validade.

Elaborado: Murilo M. Quarcioni

Revisado: Rafaela Silva

Aprovado: Alexandre Tresmondi