

|   |   |                |            |         |
|---|---|----------------|------------|---------|
|  | <b>ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO<br/>ACABADO</b> | <b>EPA 041</b> |            |         |
|   |   | Revisão:       | Data:      | Página: |
|   |   | 12             | 16/01/2018 | 1/1     |

## RESIDHERE AM 135

Resina de colofônia modificada com anidrido maleico.

| INSPEÇÕES / VERIFICAÇÕES               |         |                           |                   |
|--|---------|---------------------------|-------------------|
| Características                        | UN      | Especificações/Tolerância | Método de análise |
| Cor Gardner                            | -       | 10 máx.                   | ML SC 006         |
| Índice de acidez                       | mgKOH/g | 25 – 40                   | ML SC 001         |
| Ponto de amolecimento<br>(Anel e Bola) | °C      | 125 – 150                 | ML SC 002         |
| Viscosidade Gardner-Holdt (25°C)       | -       | B mín.                    | ML SC 007         |
| Solubilidade                           | -       | —                         | -                 |
| *Álcoois                               | -       | Insolúvel                 | ML SC 012         |
| *Alifáticos                            | -       | Solúvel                   | ML SC 012         |
| *Aromáticos                            | -       | Solúvel                   | ML SC 012         |
| *Acetatos                              | -       | Solúvel                   | ML SC 012         |
| *Óleos secativos                       | -       | Solúvel                   | ML SC 012         |

\* Parâmetros analisados esporadicamente, servem apenas de referência e não caracterizam o produto, devendo ser apontado pelo cliente a exigência para confirmação do pedido.

## APLICAÇÕES

- Lacas, seladoras e vernizes à base de Nitrocelulose;
- Esmalte sintético e tintas para demarcação viária.

## BENEFÍCIOS

- Rápida secagem;
- Alto brilho;
- Boa dureza;
- Compatível com Óleos vegetais e resinas Alquídicas.

## FORNECIMENTO

| Tipo de Embalagem                   | Quantidade por embalagem | Validade |
|-------------------------------------|--------------------------|----------|
| Escamas                             | -                        | -        |
| Sacos de papel Kraft, multifoliados | 25 kg                    | 12 meses |

## CUIDADOS

Para prevenção de acidentes e impactos ao meio ambiente, consultar a FISPQ do produto.



Solicitamos aos nossos clientes que testem nossos produtos antes de usá-los em escala industrial. Não assumimos quaisquer responsabilidades ou garantias, explícitas ou implícitas, decorrentes de manuseio, uso e armazenamento inadequado. Não nos responsabilizamos por produtos revalidados após o prazo de validade.

|                                 |                                |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Elaborado:</b> Juliana Lopes | <b>Revisado:</b> Rafaela Silva | <b>Aprovado:</b> Alexandre Tresmondi |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|