



## ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO ACABADO

**EPA 103**

Revisão:	Data:	Página:
13	16/01/18	1/1

### RESIDHERE AF 150

Resina de colofônia modificada com ácido fumárico.

#### INSPEÇÕES / VERIFICAÇÕES

Características	UN	Especificações/Tolerância	Método de análise
Cor Gardner	-	10 máx.	ML SC 006
Índice de acidez	mgKOH/g	185 - 205	ML SC 001
Viscosidade Gardner-Holdt (25 °C)	-	D mín.	ML SC 007
Ponto de amolecimento (Anel e Bola)	°C	145 -160	ML SC 002
Solução de Amônia	Horas	Solúvel Min. 24 horas	ML SC 010
Solubilidade	-	-	-
*Aromáticos	-	Solúvel	ML SC 012
*Acetatos	-	Solúvel	ML SC 012
*Álcoois	-	Solúvel	ML SC 012
*Alifáticos	-	Insolúvel	ML SC 012

\* Parâmetros analisados esporadicamente, servem apenas de referência e não caracterizam o produto, devendo ser apontado pelo cliente a exigência para confirmação do pedido.

#### APLICAÇÕES

- Ceras para recobrimento de frutos;
- Tintas flexográficas.

#### BENEFÍCIOS

- Alto brilho;
- Resistência a risco;
- Secagem rápida;
- Dureza no filme.

#### FORNECIMENTO

Tipo de Embalagem	Quantidade por embalagem	Validade
Escamas	---	---
Sacos de papel Kraft, multifoliados	25 kg	12 meses

#### CUIDADOS

Para prevenção de acidentes e impactos ao meio ambiente, consultar a FISPQ do produto.



Solicitamos aos nossos clientes que testem nossos produtos antes de usá-los em escala industrial. Não assumimos quaisquer responsabilidades ou garantias, explícitas ou implícitas, decorrentes de manuseio, uso e armazenamento inadequado. Não nos responsabilizamos por produtos revalidados após o prazo de validade.

**Elaborado:** Juliana Lopes

**Revisado:** Rafaela Silva

**Aprovado:** Alexandre Tresmondi