



ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO ACABADO

EPA 104

Revisão:
13

Data:
14/12/2020

Página:
1/1

RESIDHERE AF 160

Resina de colofônia modificada com ácido fumárico.

INSPEÇÕES / VERIFICAÇÕES

| Características | UN | Especificações/Tolerância | Método de análise |
|-------------------------------------|---------|---------------------------|-------------------|
| Cor Gardner | - | 10 máx. | ML SC 006 |
| Índice de acidez | mgKOH/g | 185 – 205 | ML SC 001 |
| Viscosidade Gardner-Holdt (25 °C) | | E mín. | ML SC 007 |
| Ponto de amolecimento (Anel e Bola) | °C | 145 - 160 | ML SC 002 |
| Solubilidade em amônia | Horas | Solúvel mín. 24H | ML SC 010 |
| * Solubilidade | - | - | - |
| * Álcoois | - | Solúvel | ML SC 012 |
| * Alifáticos | - | Insolúvel | ML SC 012 |
| * Aromáticos | - | Solúvel | ML SC 012 |
| * Acetatos | - | Solúvel | ML SC 012 |

* Parâmetros analisados esporadicamente, servem apenas de referência e não caracterizam o produto, devendo ser apontado pelo cliente a exigência para confirmação do pedido.

APLICAÇÕES

- ✓ Recobrimento de frutos, tintas e vernizes a base de Nitrocelulose;
- ✓ Esmalte sintético, tintas flexográficas e tintas para demarcação viária.

BENEFÍCIOS

- ✓ Alto brilho;
- ✓ Resistência a risco;
- ✓ Secagem rápida;
- ✓ Dureza no filme.

FORNECIMENTO

| Tipo de Embalagem | Quantidade por embalagem | Validade |
|--------------------------------|--------------------------|----------|
| Sacos de papel Kraft (Escamas) | 25 kg | 12 meses |

CUIDADOS

Para prevenção de acidentes e impactos ao meio ambiente, consultar a FISPQ do produto.



Solicitamos aos nossos clientes que testem nossos produtos antes de usá-los em escala industrial. Não assumimos quaisquer responsabilidades ou garantias, explícitas ou implícitas, decorrentes de manuseio, uso e armazenamento inadequado. Não nos responsabilizamos por produtos revalidados após o prazo de validade.

Elaborado: Allan Ribeiro

Revisado: Sérgio Ribeiro

Aprovado: Alexandre Tresmondi