

	ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO ACABADO	EPA 012		
		Revisão: 03	Data: 17/08/2023	Página: 1/1

RESIDHERE DV 125 SM

Resina de colofônia modificada com anidrido maleico.

INSPEÇÕES / VERIFICAÇÕES			
Características	UN	Especificações/Tolerância	Método de análise
Cor Gardner	-	7 máx.	ML SC 006
Índice de acidez	mgKOH/g	30 – 45	ML SC 001
Ponto de amolecimento (Anel e Bola)	°C	118– 128	ML SC 002
Viscosidade Gardner-Holdt (25°C)	-	D mín.	ML SC 007
Solubilidade	-	—	-
*Álcoois	-	Insolúvel	ML SC 012
*Alifáticos, Aromáticos, Acetatos	-	Solúvel	ML SC 012

* Parâmetros analisados esporadicamente, servem apenas de referência e não caracterizam o produto, devendo ser apontado pelo cliente a exigência para confirmação do pedido.

APLICAÇÕES	
<input checked="" type="checkbox"/>	Tintas e vernizes à base de Nitrocelulose;
<input checked="" type="checkbox"/>	Esmalte sintético, tintas flexográficas e tintas para demarcação viária.

BENEFÍCIOS	
<input checked="" type="checkbox"/>	Rápida secagem;
<input checked="" type="checkbox"/>	Alto brilho;
<input checked="" type="checkbox"/>	Boa dureza;
<input checked="" type="checkbox"/>	Compatível com Óleos vegetais e resinas Alquídicas.

FORNECIMENTO		
Tipo de Embalagem	Quantidade por embalagem	Validade
Sacos de papel kraft, multifoliados	25 kg	12 meses

CUIDADOS

Para prevenção de acidentes e impactos ao meio ambiente, consultar a FISPQ do produto.

 Solicitamos aos nossos clientes que testem nossos produtos antes de usá-los em escala industrial. Devido ao seu comportamento termoplástico, as resinas na forma de pastilhas e escamas podem se fundir, bloquear ou formar grumos. Esse comportamento pode ser acelerado se submetidas a uma das seguintes condições de armazenamento: 1) temperaturas acima de 25°C; 2) armazenamento prolongado; 3) pressão, por exemplo, empilhamento de paletes; ou uma combinação dessas condições. Isso é particularmente aplicável para classes de resina de baixo ponto de amolecimento. Para manter a forma de escamas ou pastilhas, recomendamos armazenar o material em local com temperatura controlada; com cuidado ao empilhar o material e evitar o armazenamento prolongado. Deve-se observar que a bloqueagem não tem impacto negativo nas especificações do produto. Devido à natureza do produto, não serão aceitas reclamações sobre a bloqueagem. As resinas são sujeitas à oxidação gradual, algumas mais do que outras. Isso pode resultar em escurecimento e/ou pode ter um efeito adverso na solubilidade da resina em solventes orgânicos ou em sua compatibilidade com polímeros. Recomenda-se que o controle estrito do estoque seja observado em todos os momentos, cuidando para que o material mais antigo seja utilizado primeiro. Não assumimos quaisquer responsabilidades ou garantias, explícitas ou implícitas, decorrentes de manuseio, uso e armazenamento inadequado. Não nos responsabilizamos por produtos revalidados após o prazo de validade.

Elaborado: Allan Ribeiro	Revisado: Rafaela Silva	Aprovado: Vitor Salvador
---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

FSGI 088 REV 02