

	ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO ACABADO	EPA 070		
		Revisão: 10	Data: 19/06/2024	Página: 1/1

RESIDHERE AF 140

Resina de colofônia modificada com ácido fumárico.

INSPEÇÕES / VERIFICAÇÕES			
Características	UN	Especificações / Tolerância	Método de análise
Cor Gardner	-	10 máx.	ML SC 006
Índice de acidez	mgKOH/g	160 – 190	ML SC 001
Viscosidade Gardner-Holdt (25 °C)	-	G mín.	ML SC 007
Ponto de amolecimento (Anel e Bola)	°C	145 – 170	ML SC 002
Solubilidade	-	-	-
*Aromáticos	-	Solúvel	ML SC 012
*Acetatos	-	Solúvel	ML SC 012
*Álcoois	-	Solúvel	ML SC 012
*Alifáticos	-	Insolúvel	ML SC 012
*Amônia	-	Solúvel	ML SC 010

* Parâmetros analisados esporadicamente, servem apenas de referência e não caracterizam o produto, devendo ser apontado pelo cliente a exigência para confirmação do pedido.

APLICAÇÕES

- ✓ Tintas e vernizes a base de Nitrocelulose, esmalte sintético, tintas flexográficas, steam set;
- ✓ Tintas para demarcação viária e acabamento para couro;

BENEFÍCIOS

- ✓ Alto brilho;
- ✓ Resistência a risco;
- ✓ Secagem rápida;
- ✓ Dureza no filme.

FORNECIMENTO

Tipo de Embalagem	Quantidade por embalagem	Validade
Sacos de papel Kraft (Escamas)	25 kg	12 meses
Embalagem Big Bag (Escamas)	500 Kg	12 meses

CUIDADOS



Para prevenção de acidentes e impactos ao meio ambiente, consultar a FISPQ do produto. Solicitamos aos nossos clientes que testem nossos produtos antes de usá-los em escala industrial. Não assumimos quaisquer responsabilidades ou garantias, explícitas ou implícitas, decorrentes de manuseio, uso e armazenamento inadequado.

Não nos responsabilizamos por produtos revalidados após o prazo de validade.

Elaborado: Allan Ribeiro / Jeferson Santos / Robson Chimin / Vitor Salvador	Revisado: Joyce Custódio / Rafaela Silva	Aprovado: Vitor Salvador
--	---	---------------------------------

FSGI - 088 REV 02