

# ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO ACABADO

EPA 103			
Revisão:	Data:	Página:	
14	19/06/2024	1/1	

## **RESIDHERE AF 150**

Resina de colofônia modificada com ácido fumárico.

INSPEÇÕES / VERIFICAÇÕES					
Características	UN	Especificações/Tolerância	Método de análise		
Cor Gardner	-	10 máx.	ML SC 006		
Índice de acidez	mgKOH/g	185 – 205	ML SC 001		
Viscosidade Gardner-Holdt (25 °C)	-	D mín.	ML SC 007		
Ponto de amolecimento (Anel e Bola)	oC.	145 – 160	ML SC 002		
Solubilidade	-	-	-		
*Aromáticos	-	Solúvel	ML SC 012		
*Acetatos	-	Solúvel	ML SC 012		
*Álcoois	-	Solúvel	ML SC 012		
*Alifáticos	-	Insolúvel	ML SC 012		
*Amônia	-	Solúvel	ML SC 010		

<sup>\*</sup> Parâmetros analisados esporadicamente, servem apenas de referência e não caracterizam o produto, devendo ser apontado pelo cliente a exigência para confirmação do pedido.

### **APLICAÇÕES**

- ✓ Ceras para recobrimento de frutos;
- ✓ Tintas flexográficas.

#### BENEFÍCIOS

- ✓ Alto brilho;
- ✓ Resistência a risco;
- ✓ Secagem rápida;
- ✓ Dureza no filme.

FORNECIMENTO				
Tipo de Embalagem	Quantidade por embalagem	Validade		
Escamas				
Sacos de papel Kraft, multifoliados	25 kg	12 meses		

#### **CUIDADOS**



Para prevenção de acidentes e impactos ao meio ambiente, consultar a FISPQ do produto. Solicitamos aos nossos clientes que testem nossos produtos antes de usá-los em escala industrial.

Não assumimos quaisquer responsabilidades ou garantias, explícitas ou implícitas, decorrentes de manuseio, uso e armazenamento inadequado.

Não nos responsabilizamos por produtos revalidados após o prazo de validade.