



## ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO ACABADO

**EPA E 071**

Revisión:	Fecha:	Página:
01	2024-06-18	1/1

### RESIDHERE AM 140 S

Resina de colofonia modificada con anhídrido maleico.

#### INSPECCIONES / VERIFICACIONES

Características	UN	Especificaciones / Tolerancia	Método de análisis
Color Gardner	-	5 máx.	ML SC 006
Índice de acidez (mgKOH/g)	mgKOH/g	30 – 40	ML SC 001
Viscosidad Gardner-Holdt (25 °C)	-	D mín.	ML SC 007
Punto de ablandamiento (Anillo y Bola) (°C)	°C	130 – 145	ML SC 002
*Solubilidad	-	---	-
*Alcoholes	-	Insoluble	ML SC 012
*Aromáticos, Alifáticos, Acetatos, Aceites secos	-	Soluble	ML SC 012

\* Parametros analizados esporádicamente, sirven sólo de referencia y no caracterizan el producto, debiendo ser apuntado por el cliente la exigencia para confirmación del pedido.

#### APLICACIONES

- Lacas, selladoras y barnices a base de Nitrocelulosa;
- Esmalte sintético y tintas para demarcación vial;

#### BENEFICIOS

- Mejora em el brilho;
- Mejora em el secado;
- Mejor adherencia en el sustrato;

#### SUMINISTRO

Tipo de embalaje	Cantidad por embalaje	Validez
Escamas	---	---
Bolsas de papel kraft, multifolhadas	25 Kg	12 meses

#### CUIDADOS



Para la prevención de accidentes e impactos al medio ambiente, consultar la FDS del producto.

Solicitamos a nuestros clientes que prueben nuestros productos antes de usarlos a escala industrial. No asumimos ninguna responsabilidad o garantía, explícita o implícita, derivada de manipulación, uso y almacenamiento inadecuado.

No nos responsabilizamos por productos revalidados después de la fecha de caducidad.

<b>Elaborado:</b> Allan Ribeiro / Jeferson Santos / Robson Chimin / Vitor Salvador	<b>Revisado:</b> Joyce Custódio / Rafaela Silva	<b>Aprobado:</b> Vitor Salvador
--	--	---------------------------------

FSGI - 062 REV 03