RESIDHERE® AB 180

COLOFÔNIA SAPONIFICADA

RESIDHERE® AB 180 É INDICADO COMO AGENTE EMULSIFICANTE NA POLIMERIZAÇÃO EM EMULSÃO, ESPECIALMENTE EM SBR. MELHORA A ESTABILIDADE COLOIDAL, FACILITANDO O CONTROLE DO TAMANHO DE PARTÍCULA E A PERFORMANCE DO POLÍMERO FINAL. É COMPATÍVEL COM SISTEMAS ANIÔNICOS E CONTRIBUI PARA PROPRIEDADES MECÂNICAS E ADESIVAS DA BORRACHA.

PROPRIEDADES

Análises	UN	Especificação	Valores Típicos	Método
ACIDEZ	-	5 – 14	10	ML SC 001
TEOR DE SÓLIDOS	%	78 – 84	82	ML SC 017
ÁCIDO ABIÉTICO	% CG	0.7 Máx.	0.5	ML SC 014
ÁCIDO DEHIDROABIÉTICO	% CG	37 Min.	38	ML SC 014

COMPATIBILIDADE

SOLÚVEL EM ÁGUA.

EMBALAGEM

Tipo	Tamanho	Validade
TAMBOR DE AÇO	180 kg	12 meses
GRANEL	-	12 meses

REGULAMENTAÇÕES

FDA 175.105

CUIDADOS

Para prevenção de acidentes e impactos ao meio ambiente, consultar a FISPQ do produto. Solicitamos aos nossos clientes que testem nossos produtos antes de usá-los em escala industrial. As resinas são sujeitas à oxidação gradual, algumas mais do que outras. Isso pode resultar em escurecimento e/ou pode ter um efeito adverso na solubilidade da resina em solventes orgânicos ou em sua compatibilidade com polímeros. Recomenda-se que o controle estrito do estoque seja observado em todos os momentos, cuidando para que o material mais antigo seja utilizado primeiro. Não assumimos quaisquer responsabilidades ou garantias, explícitas ou implícitas, decorrentes de manuseio, uso e armazenamento inadequado. Não nos responsabilizamos por produtos revalidados após o prazo de validade.

Este documento é propriedade do Grupo RB. Reprodução proibida.